

58.01

58.01 - Ткани ворсовые и ткани из синели, кроме тканей товарной позиции 58.02 или 58.06 (+):

- 5801.10 – из шерсти или тонкого волоса животных
 - из хлопчатобумажной пряжи:
- 5801.21 – – ткани с неразрезным уточным ворсом
- 5801.22 – – вельвет-корд с разрезным ворсом
- 5801.23 – – ткани с уточным ворсом прочие
- 5801.26 – – ткани из синели
- 5801.27 – – ткани с основным ворсом
 - из химических нитей:
- 5801.31 – – ткани с неразрезным уточным ворсом
- 5801.32 – – вельвет-корд с разрезным ворсом
- 5801.33 – – ткани с уточным ворсом прочие
- 5801.36 – – ткани из синели
- 5801.37 – – ткани с основным ворсом
- 5801.90 – из прочих текстильных материалов

(А) ВОРСОВЫЕ ТКАНИ, КРОМЕ ТКАНЕЙ ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 58.02

Ворсовые ткани состоят, по меньшей мере, из трех типов нитей: натянутых основы и утка, образующих грунтовую ткань, и основы или утка, образующих ворс. Этот ворс состоит из пучков или петель по всей или части поверхности; обычно ворс бывает только на одной стороне, но иногда и на обеих сторонах ткани.

Ткани с основным ворсом (бархат, плюш, мокет и др.) могут быть получены подъемом ворсовой основы на прутки, введенные в направлении утка. Петли, образованные таким образом, разрезают в процессе ткачества или впоследствии, иногда их оставляют без разрезания при изготовлении тканей с петельным или неразрезным ворсом. Петли или пучки разрезного ворса закрепляют уточными нитями.

Ткани с основным ворсом также производят способом, при котором два полотна выработывают лицом к лицу с общей ворсовой основой; затем их разделяют разрезанием и получают два полотна ткани с разрезным ворсом.

Ткани с уточным разрезным ворсом (полубархат, вельвет-корд и прочие) имеют ворс обычно из уточных нитей, которые попеременно проходят под основой, а затем выходят на поверхность над двумя или более основными нитями. После ткачества части этих нитей на поверхности разрезают и обрезанные концы поднимают для образования ворса. Подобный же результат получается введением прутков параллельно основе, уточный ворс разрезается в процессе ткачества. Пучки ворса таким образом закрепляют на месте основными нитями.

Ткани с уточным ворсом, у которых ворсообразующие нити еще не разрезаны, так что на этой стадии они не имеют еще стоячего ворса, включаются в данную товарную позицию (см. примечание 2 к данной группе).

(Б) ТКАНИ ИЗ СИНЕЛИ

Ткани из синели очень похожи на ковры с синельным ворсом товарной позиции 57.02; подобно им ворс (обычно с обеих сторон) формируется из синельной пряжи. Обычно их вырабатывают с помощью дополнительного утка из синельных нитей или введением синели разной длины и цвета в основу во время ткачества грунтовой ткани.

*
* *

Ворсовые и синельные ткани вырабатываются из разных материалов, но для ворса чаще всего применяется шелк, шерсть, тонкий волос животных, хлопковые и химические волокна.

Все эти ткани могут быть гладкие, в рубчик или узорчатые, или тисненные после ткачества; узорчатые ворсовые ткани могут иметь поверхность, лишь частично покрытую ворсом, или поверхность с частично разрезным либо частично петельным ворсом (фасонный бархат), что позволяет получать чрезвычайно разнообразные рисунки. Ворсовые ткани, имитирующие меха (например, шкуры каракуля, каракульчи или имитация шкуры леопарда), тоже рассматриваются в данной товарной позиции, но искусственные меха, изготовленные, например, пришиванием или приклеиванием ворса, в данную товарную позицию **не включаются (товарная позиция 43.04)**.

Следует отметить, что многие ткани данной товарной позиции изготавливаются таким же способом, как и ковры товарной позиции 57.02; однако их можно легко отличить от ковров, так как они в основном используются как мебельные или одежные ткани, а не как напольные покрытия, поскольку изготовлены из более тонких материалов и с гораздо более гибкой грунтовой тканью.

В данную товарную позицию **не включаются**:

- (а) ткани букле, ратины и прочие ткани, внешний вид которых подобен виду ворсовых тканей, но которые вырабатываются из специальной пряжи (буклированная пряжа) или получают обработкой (начесыванием или ворсованием) обычных тканей (в основном **группы 50 – 55**);
- (б) ткани махровые полотненческие и аналогичные махровые ткани и тафтинговые текстильные полотна (**товарная позиция 58.02**);
- (в) ворсовые и т.п. ткани в пределах понятия "узкие ткани" (**товарная позиция 58.06**);
- (г) трикотажные полотна или вязально-прошивные материалы с разрезным или петельным ворсом (**товарная позиция 60.01** или **56.02** в зависимости от конкретного случая);
- (д) ворсовые и т.п. ткани, выработанные как указано в части (II) общих положений к разделу XI.

°
° °

58.01

Пояснение к субпозициям.

Субпозиции 5801.22 и 5801.32

В субпозициях 5801.22 и 5801.32 следующие иллюстрации сечения ткани поперек нитей основы должны быть использованы для отличия вельвет-корда с разрезным ворсом от прочих тканей с уточным разрезным ворсом:

Вельвет-корд:



Полубархат:

